

#### Perfil para Revestimento do canal das Polias dos Teares Mono e Multifios.

Modelo:  
**GASPARI MENOTTI**

Material:  
Poliuretano Termoplástico TPU





Dureza:  
85 Shore A

Cor:  
Preta

Temperatura de Trabalho:  
de -30°C a +60°C

Coefficiente de Atrito:

Aço	0,45
Alumínio	0,45
Borracha	0,55



#### Aplicação

Rolo Motriz ou Tracionado	A
Rolo conduzido	B
Rolo Guia	C
Polia Tensionadora	D
Pedreira	E

EQUIPAMENTO	DESENHO	APLICAÇÃO					DIMENSÕES MM					PESO Kg	ROLO Metros	TENSÃO DE RUPTURA N/mm	ABRASÃO DIN 53516 mm³	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO N/mm
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	R					
GASPARI MENOTTI	GAS S-15-12-7				X		15	12	7		3,5			43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS SS-22-12-12-10 FLEX			X			21,9	12,2	10,2		3,5	0,419	50	43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS SX-22-25-17	X					22,5	25	17,5		4,5	0,460	50	43	25	60
GASPARI MENOTTI	GAS TS-37-12-10 FLEX			X			36,8	12,2	10,11	9,6	3,5	0,573	50	43	25	60

#### NOTAS

1. Este produto por ser termoplástico, permite unir suas partes com extrema resistência mecânica, utilizando um simples processo de solda térmica.